LANO -Venetiëlaan 33 - B-8530 Harelbeke
Tel. +32-56-65 40 00
marketing@lano.be - www.lano.com

TECHNISCHE DATEN
JAIPUR SMB

QUALITÄT		DATUM:	19/01/2023	**JAIPUR SMB**
CODE		ERSETZT:	5/05/2020	**JAI**
BREITE	(±) cm			± 400 & 500
HERSTELLUNGSART				KOLLEKTIONSWARE
TEILUNG UND TYP				1/10" VELOURS
GARNVORBEREITUNG				
FÄRBUNG				DÜSENGEFÄRBT
FLORMATERIAL				PES Microfiber
GARNMARKE				Halcyon
MOTTENECHT				
TRÄGERMATERIAL				GEWEBT
RÜCKEN				SMART BACK
POLEINSATZGEWICHT	(±) gr/m²			± 770
GESAMTGEWICHT	(±) gr/m²			± 1.755
TATSÄCHLICHE FLORHÖHE	(±) mm			± 7,0
GESAMTHÖHE	(±) mm			± 9,5
NOPPENANZAHL	(±) m²			± 236.400
STICHE IN DER BREITE	(±) / 10 cm			± 39,40
STICHE IN DER LÄNGE	(±) / 10 cm			± 60,00
TUFTRAPPORT L/B	(±) mm			±
DRUCKRAPPORT L/B	(±) mm			±
ROLLENLÄNGE	(±) m			± 25
ROLWEISE				FLOR AUSSEN
LANO KLASSIFIKATION				
SCHLAFZIMMER				✓
WOHNEN				✓
BÜRO				
ROLLSTUHL WOHNEN				
ROLLSTUHL BÜRO				
TREPPE WOHNEN				✓
TREPPE BÜRO				
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN				
FUSSBODENHEIZUNG				✓
FEUCHTRAUMEIGNUNG				
SCHNITTFEST				
COMPUTEREIGNUNG				
PRODIS-NUMMER				47D775D3
GUT-NUMMER				
DIBT				
HQE				
EN 1307				Cl. 22 Domestic General/Medium
ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307				
KOMFORTKLASSE				LC3
BRENNVERHALTEN EUROPA			EN 13501-1	Cfl-s1
BRENNVERHALTEN ENGLAND			BS 4790	
LANO KLASSIFIKATION				
KLASSIFIKATION BS7131				

QUALITÄT				**JAIPUR SMB**
MASSSTABILITÄT			EN 986	≤
TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS	(±) dB		ISO 140/8	± 25
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α_s	ISO 354 - 125 Hz	±
	(±)		250Hz	±
	(±)		500Hz	±
	(±)		1000Hz	±
	(±)		2000Hz	±
	(±)		4000Hz	±
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α_w	EN ISO 11654	±
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	(±) m²K/W		ISO 8302	± 0,15
TOG rating	(±)			± 1,5
PERMANENT ANTISTATISCH	(±) volt		ISO 6356	≤
OBERFLÄCHENWIDERSTAND RoT	(±) ohm		ISO 10965	≤
DURCHGANGSWIDERSTAND RdT	(±) ohm		ISO 10965	≤
LICHTECHTHEIT			ISO 105-B02	≥ 5
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN			ISO 105 X12	≥ 3-4
REIBUNGSECHTHEIT NASS			ISO 105 X12	≥ 3
WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE			ISO 105-E01	≥ 3-4
WASSERECHTHEIT ANBLUTEN			ISO 105-E01	≥ 2-3
LABEL CE				20 CE EN 14041 DOP 1038-127331 NB 2401 Cfl-s1 DS LANO NV - Venetiëlaan 33 B-8530 HARELBEKE Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden
VERLEGEART				DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL GEPRÜFT UND GENEHMIGT

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

FARBEN

LIEFERBAR AB		
SMB 400	**JAI**	SMB 500
0110	KARMIN	0110
0180	MAULBEER	0180
0250	NATURELL	0250
0260	BEIGE	0260
0400	KAFFEE	0400
0420	BIBER	0420
0450	SAND	0450
0710	ENZIANBLAU	0710
0780	STAHLBLAU	0780
0800	SCHWARZ	0800
0820	SCHIEFER	0820
0830	GRAU	0830
0840	MAUSGRAU	0840
0850	ZINNGRAU	0850

LIEFERBAR AB		
SMB 400	**JAI**	SMB 500

Lano Carpet Solutions

WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT UNTER BEIBEHALTUNG DER GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR